



## BAUTEK PU 300B

LỚP PHỦ CHỐNG THẤM POLYURETHANE GỐC NƯỚC  
DÀNH CHO BỀ MẶT KHÔNG TIẾP XÚC VỚI MÔI TRƯỜNG

### Mô tả sản phẩm:

**Bautek PU 300B** là lớp phủ chống thấm polyurethane gốc nước một thành phần, dùng cho các bề mặt không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, được thi công trước khi trát vữa, ốp lát, trải lớp vữa xi măng hoặc vữa xây.

### Lĩnh vực ứng dụng:

- Dưới lớp gạch ốp tường trong các khu vực ẩm ướt (phòng tắm, nhà bếp, v.v.), sân thượng và mái nhà.
- Mái nhà, trước khi trát vữa, lợp ngói, trải lớp vữa xi măng, vữa xây.

### Đặc tính ưu điểm:

- Độ bám dính cao trên các bề mặt cứng và chắc.
- Dễ dàng pha trộn và thi công bằng cách quét, lăn hoặc phun.
- Chịu được nhiệt độ từ -15°C đến +80°C
- Có đặc tính cơ học cao, thích hợp để chống thấm cho mái nhà có thể đi lại được
- Thân thiện với môi trường (gốc nước)

### Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị cho bề mặt: Bề mặt phải ổn định, sạch sẽ, khô ráo, được bảo vệ khỏi hơi ẩm bốc lên và không có bụi, dầu mỡ và các vật liệu rời rạc. Nhiệt độ môi trường không được thấp hơn 5°C và không được cao hơn 35°C, độ ẩm của bề mặt <5%.

## Hướng dẫn sử dụng:

**Lớp sơn lót:** Trước khi thi công Bautek PU 300B, cần phải thi công lớp sơn lót, lượng sơn cần dùng tùy thuộc vào bề mặt. Có thể sử dụng một lớp phủ mỏng Bautek PU 300B với định mức 0,2kg/m<sup>2</sup> làm lớp sơn lót (không khuyến khích sử dụng cho bề mặt yếu).

**Cách thi công:** Sau khi khuấy đều, Bautek PU 300B được thi công ít nhất hai lớp bằng con lăn, cọ hoặc phun không khí với định mức 0,6 – 0,75kg/m<sup>2</sup>/lớp. Mỗi lớp vật liệu nên được thi công theo chiều dọc hoặc theo hướng khác với lớp trước đó. Đối với các điểm giao nhau giữa gờ tường và sàn (cũng như ở tất cả các góc khác), trong các chi tiết xây dựng (như xung quanh và bên trong ống thoát nước mái), dọc theo các mối nối, cũng như khi che phủ các vết nứt, nên gia cố Bautek PU300B bằng cách đặt vải không dệt giữa hai lớp theo phương pháp phủ ướt “wet – on – wet”.

**Vệ sinh dụng cụ:** bằng nước ngay sau khi thi công

**Bảo quản sản phẩm:** trong 2 năm, bảo quản trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, ẩm mốc và ánh nắng mặt trời.

## Thông số kỹ thuật:

Mục kiểm định	Tiêu chuẩn yêu cầu	Kết quả kiểm định
Bề ngoài	Sản phẩm là dung dịch đều đặn nhớt đặc, không đóng keo hoặc khối miếng	Sản phẩm là dung dịch đều đặn nhớt đặc, không đóng keo hoặc khối miếng
Hàm lượng chất rắn %	≥ 65%	68%
Thời gian khô bề mặt	≤ 4h	3.5h
Thời gian đông cứng	≤ 8h	7.5h
Cường độ dẫn dài / Mpa	≥ 1.0MPa	1.3MPa
Độ dẫn dài khi đứt	≥ 300	320%
Tính uốn dẻo trong nhiệt độ	-10°C, không vết nứt.	-10°C, không vết nứt.
Tính không thấm nước	0.3MPa, 0.5h, không thấm	0.3MPa, 0.5h, không thấm
Cường độ kéo		2.1-2.5 N/mm <sup>2</sup>
Độ bám dính		1.8-2.1 N/mm <sup>2</sup>
Lão hoá nhân tạo	1000h, UVA-340, không nứt, không phồng rộp, không tách lớp bị phân hóa bề mặt	Đạt yêu cầu