

Gavazzi® 0059-A

Lưới sợi thủy tinh kháng kiềm 61gr/m²
gia cố hệ thống chống thấm

MÔ TẢ

Lưới sợi thủy tinh kháng kiềm trọng lượng 61gr/m², kích thước mắt lưới 2,7 x 2,7mm, lý tưởng để gia cố hệ thống chống thấm

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Để tăng cường hơn nữa khả năng chống rách của hệ thống chống thấm gốc xi măng linh hoạt **Revinex® Flex U360**, **Revinex® Flex ES** và **Revinex® Flex 2006**.

Có thể thi công cục bộ (các góc, vết nứt, điểm giao nhau, v.v.) hoặc toàn bộ bề mặt cần chống thấm



Đóng gói

Cuộn 50m x 1m

ĐẶC TÍNH & ƯU ĐIỂM

- Dễ dàng thi công do tính linh hoạt và trọng lượng nhẹ
- Khả năng chống kiềm tuyệt vời nhờ chế tạo đặc biệt
- Hấp thụ các ứng suất tiềm ẩn do thay đổi độ ẩm hoặc nhiệt độ
- Độ bền kéo cao
- Không bị rỉ sét hoặc mục nát

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Kích thước mắt lưới	2,7 x 2,7mm (±5%)
Trọng lượng lưới thành phẩm (ISO 3374)	61gr/m ² (±5%)
Độ bền kéo – Sợi dọc/sợi ngang (ISO 4606)	950 / 1000 N/5cm
Độ giãn dài – Sợi dọc/sợi ngang (ISO 4606)	4,5% / 4,5%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau khi chuẩn bị bề mặt và sơn lót thích hợp, lớp đầu tiên của hệ thống chống thấm có thể quét được thi công (như: **Revinex® Flex U360, Revinex® Flex ES, Revinex® Flex 2006**) theo hướng dẫn sử dụng. Trong khi lớp đầu tiên vẫn còn mới, **Gavazzi® 0059-A** được đặt lên bề mặt và được miết ngập vào lớp phủ bằng bay hoặc dụng cụ tương tự, cẩn thận để không tạo ra nếp nhăn hoặc bong bóng. Nên chồng các mép gói cuộn lưới gia cố lên nhau ít nhất 10cm. Khi bề mặt khô để sơn lớp kế, nên sơn thêm ít nhất một lớp chống thấm nữa của hệ thống chống thấm theo hướng dẫn trong bảng thông số kỹ thuật tương ứng.

Màu sắc	Trắng
Đóng gói	Kích thước cuộn 50m x 1m
Phiên bản	N-Thermon® Mesh , trọng lượng 90gr/m ² , có kích thước mắt lưới 4 x 5mm
Bảo quản	Không giới hạn, nếu được bảo quản trong bao bì gốc mà không bị nhăn, trong nhà ở điều kiện khô ráo và nhiệt độ từ +5°C đến +35°C. Các cuộn phải được giữ ở vị trí nằm ngang, tránh xếp chồng lên nhau để tránh những biến dạng có thể xảy ra khiến thi công gặp rủi ro.

Thông tin được cung cấp trong bảng dữ liệu này, liên quan đến cách sử dụng và ứng dụng của sản phẩm, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức về NEOTEX® SA. Nó được cung cấp như một dịch vụ cho các nhà thiết kế và nhà thầu để giúp họ tìm ra các giải pháp tiềm năng. Tuy nhiên, với tư cách là nhà cung cấp, NEOTEX® SA không kiểm soát việc sử dụng thực tế sản phẩm và do đó không thể chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng sản phẩm. Do sự phát triển kỹ thuật liên tục, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để đảm bảo rằng bảng dữ liệu hiện tại này không bị sửa đổi bởi phiên bản mới hơn.

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS SALES & CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori, Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275