

LATEX

PHỤ GIA CHỐNG THẤM VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI
WATERPROOFING ADDITIVES AND BINDING AGENTS



Latex là phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối được thiết kế dành riêng cho vữa và bê tông nhằm gia tăng tính chống thấm, chống nứt, chống ăn mòn và tăng tính kết dính.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

Latex là phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối, làm tăng chất lượng của vữa xi măng như:

- Lớp vữa hồ dầu (vữa kết nối)
- Lớp vữa dậm vá mỏng
- Lớp vữa trát chống thấm
- Lớp vữa cán sàn
- Vữa sửa chữa bê tông
- Lớp vữa dán gạch
- Vữa xây trát

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN & HẠN SỬ DỤNG

- Sản phẩm được đựng trong can nhựa 5L
- Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và môi trường nhiệt độ cao.
- Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất với bao bì còn nguyên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Làm lớp hồ dầu kết nối cho sàn/tường:

Pha Latex/ 1 lít + nước/ 1 lít + xi măng/ 4 kg thi công cho khoảng 4m².

Thi công lớp hồ dầu kết nối Latex với chiều dày từ 1-2mm lên bề mặt đã được làm ẩm trước khi đổ bê tông mới hoặc trát lớp vữa xi măng ngay khi lớp kết nối còn ướt.

Làm lớp vữa chống thấm:

Thành phần A (Latex/ 1 lít + Nước/ 3 lít)

Thành phần B (Xi măng/ 1 kg + Cát/ 3kg)

Đổ thành phần B vào thành phần A, trộn đều hỗn hợp cho đến khi đạt độ dẻo và đồng nhất rồi thi công. Thi công lớp vữa chống thấm ngay sau khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt. Cát dùng trộn vữa chống thấm phải sạch, khô và mịn. Đối với lớp vữa có độ dày lớn hơn 20mm nên sử dụng cát sạch có kích thước 5mm.

Làm phụ gia cho keo dán gạch:

Pha Latex với nước theo tỉ lệ 1:3. Đổ 5,7-6,3 lít dung dịch Latex đã được pha loãng vào một xô sạch, đổ keo dán gạch Lemax Ultra Bond hoặc Lemax Easy Bond vào và trộn vữa cho đến khi đạt độ đồng nhất và độ dẻo thích hợp. Chờ trong vòng 5 phút sau đó trộn lại và thi công bình thường.

KHUYẾN CÁO

- Không sử dụng phụ gia Latex như một lớp kết nối mà không trộn với xi măng.
- Không thi công Latex trong điều kiện nhiệt độ bề mặt thấp hơn 5°C hoặc cao hơn 34°C.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Định dạng	Chất lỏng, nhớt
Màu sắc	Trắng sữa
Hàm lượng rắn	20 – 23%
Độ pH	9 – 11
Cháy nổ	Không
Thời gian khô ở 30°C	Khoảng 30 phút
Chống ẩm	Tốt
Chống bào mòn	Tốt
Chống muối và kiềm	Tốt

THÔNG TIN AN TOÀN

- Sản phẩm có tính kiềm dễ gây kích ứng khi tiếp xúc với da.
Đeo bảo hộ, kính mắt, găng tay khi sử dụng.
- Sản phẩm chỉ sử dụng với các mục đích chuyên dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng & tham khảo tài liệu kỹ thuật trước khi dùng.

MIỄN TRỪ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Lemax dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Lemax không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào. Lemax có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không cần báo trước. Người sử dụng phải tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.