

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neobond® Primer

Kết dính mạnh mẽ, sơn lót cát thạch anh, dành cho vữa xi măng.



Lĩnh vực ứng dụng

Được ứng dụng trên các bề mặt nhẵn, như tấm thạch cao, tấm polystyrene và bê tông, để tăng cường độ bám dính của vữa hoặc vữa xi măng khác sẽ được ứng dụng. Nó có thể được ứng dụng trên các bề mặt được sơn (bằng sơn nhựa hoặc acrylic), trước khi thi công lớp vữa hoàn thiện mịn.

Đặc tính

- Độ bám dính cao trên bề mặt xốp cũng như bề mặt mịn
- Nó có thể bám dính vữa xi măng ngay cả sau vài ngày ứng dụng.
- Kháng kiềm trong xi măng.
- Thích ứng cho nội & ngoại thất.

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Dung dịch nhớt

Màu sắc: Xanh nhạt

Tỷ trọng (ISO 8962, DIN 51757): 1,39 g/cm³

pH (ISO 1148, DIN 53785): 8-9

Tiêu thụ: 330-400gr/m²

Sờ khô (25°C): 3 giờ

Thời gian trát vữa xi măng (25°C): Sau 24 giờ

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neobond® Primer

Kết dính mạnh mẽ, sơn lót cát thạch anh, dành cho vữa xi măng.

Hướng dẫn sử dụng

Neobond® Primer được thi công bằng chổi hoặc con lăn. Sau khi bề mặt được làm sạch và loại bỏ hết các hạt bám hờ và bụi bẩn, lăn/quét 1 lớp sản phẩm. Thi công lớp vữa xi măng sau 24 giờ, không có giới hạn về thời gian nó sẽ diễn ra.

Cảnh báo

- KHÔNG được thi công **Neobond® Primer** dưới + 10°C
- Không pha loãng, hoặc chỉ pha loãng chút ít (tối đa 3%) với nước.

Đóng gói

Thùng nhựa 5 kg và 15 kg

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng.

Bảo quản: 12 tháng khi được bảo quản nguyên bao gói ở nơi khô ráo và được che phủ.