

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur® Varnish W Mat

Neodur® Varnish W Mat là sơn dầu bóng PU trong suốt, gốc nước, hai thành phần, được lưu hóa với polyisocyanat.



### LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

- Được khuyên dùng làm lớp dầu bóng bảo vệ sau lớp vữa xi măng màu trang trí, đá, bề mặt gỗ và sàn gốc xi măng.
- Thân thiện môi trường và người sử dụng và thích ứng cho khu vực yêu cầu không mùi dung môi.

### ĐẶC TÍNH/ƯU ĐIỂM

- Cường độ cao
- Bám dính chắc
- Độ cứng rất cao
- Độ bền chống phong hóa lâu dài
- Chịu mài mòn
- Chống vàng hóa rất tốt
- Chịu tia cực tím

### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Định mức tiêu thụ: 125gr/m<sup>2</sup> trên bề mặt được chuẩn bị chuẩn

Nhiệt độ thi công: 12-35°C

Tỷ trọng: 1,01 kg/l

Tỷ lệ pha trộn: 9A:1B

Đông cứng hoàn toàn: 7 ngày ở 25°C

Chịu mài mòn: 30 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)

Cường độ bám dính (EN 13892-8):  $\geq 2, 5 \text{ N/mm}^2$

Chịu nhiệt độ thay đổi: -30°C đến +80°C (tải khô)

Độ dày màng khô: 64µm (1 lớp)

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt cần phải sạch và khô hoàn toàn, không bụi, đất, dầu, mỡ. Trước khi thi công, trộn kỹ hai thành phần với nhau trong khoảng 3 phút và lăn/quét sau khi trộn được 5 phút. Pha với 15 -20% nước. Khi được ứng dụng làm lớp dầu bóng bảo vệ cho lớp vữa láng xi măng trang trí, bề mặt nên được quét lót trước đó 4 giờ bằng Neodur® Varnish PR.

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur® Varnish W Mat

Neodur® Varnish W Mat là sơn dầu bóng PU trong suốt, gốc nước, hai thành phần, được lưu hóa với polyisocyanat.

### Thời gian sống

Nhiệt độ	Thời gian
+12°C	1,5 giờ
+25°C	1 giờ

### Lớp phủ

Nhiệt độ	Thời gian
+12°C	28 giờ
+25°C	24 giờ

### Có thể bước lên

Nhiệt độ	Thời gian
+12°C	28 giờ
+25°C	24 giờ

### Lưu ý

- Không thi công sản phẩm trong điều kiện ẩm ướt hoặc dự báo ẩm ướt trong thời gian lớp màng sơn ninh kết.  
Không thi công sản phẩm khi nhiệt độ không khí <120C, độ ẩm bề mặt >4% và độ ẩm không khí >65%.

- Bề mặt cần được bảo vệ khỏi độ ẩm gia tăng.

- Bê tông mới phải được lưu hóa ít nhất 4 tuần trước khi ứng dụng sản phẩm.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa ngay bằng nước sau khi sử dụng

Tẩy vết bẩn: Dùng nước rửa sạch khi vật liệu còn tươi và ẩm. Khi đã đông cứng, tẩy sạch bằng biện pháp cơ học.

### ĐÓNG GÓI

Bộ 3kg, 1kg

### THỜI HẠN SỬ DỤNG

- Neodur® Varnish W Mat thành phần A: Tối thiểu 2 năm khi được bảo quản nguyên bao gói, tránh sương giá, ẩm và ánh nắng.

- Neodur® Varnish W Mat thành phần B: 6 tháng khi còn nguyên thùng