

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neofloor®

Vữa xi măng rót – Tự chảy phẳng dành cho sàn



Mô tả

Neofloor® là hỗn hợp tự chảy phẳng, gốc xi măng dùng để làm phẳng bề mặt sàn gỗ ghè. Nó có thể được ứng dụng với độ dày 1-10mm.

Ứng dụng

- Làm phẳng bề mặt bê tông hoặc vữa xi măng hoặc bề mặt sàn khảm trong nhà. Mục đích cuối cùng là để dễ dán ốp gạch gốm sứ, đá tự nhiên, sàn nhựa, sàn gỗ hoặc thảm nhung tự nhiên/tổng hợp, vv.
- Lớp cuối cho sàn chịu giao thông trung bình nằm ở khu vực phụ, như nhà kho gia đình, gác xép và các khu vực phụ khác.

Đặc điểm kỹ thuật

Tỷ trọng hỗn hợp: 1,80 gr/cm³
pH của hỗn hợp: 12
Thời gian sống (+20°C): 30-45 phút
Thời gian đông kết: 45-60 phút
Có thể bước lên: Sau 2-3 giờ
Thời gian ninh kết (95%): 7 ngày
Độ bền uốn: 7-8 N/mm²
Độ bền nén: 50-60N/mm²
Nhiệt độ thi công: +10°C đến +28°C
Định mức tiêu thụ: 1,5kg/m²/mm

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Mặt nền phải sạch bụi và không dầu, mỡ hoặc các chất ngăn cản khả năng bám dính. Bề mặt bị nứt cần được sửa chữa bằng vật liệu gắn vá thích hợp, tức là vữa sửa chữa gốc xi măng **Neorep®** trước khi đổ **Neofloor®**. Để đạt độ bám dính tốt hơn, bổ sung 1 phần nhũ tương **Revinox®** pha 3 phần nước vào **Neorep®** (6kg hỗn hợp dung dịch/25kg **Neorep®**). Quét hỗn hợp đó làm lớp lót.

Thi công

Trộn 25 kg **Neofloor®** với 6 kg nước sạch bằng máy trộn tốc độ chậm hoặc trung bình (400-500 vòng/phút) đến khi hỗn hợp hết vón cục. Không khuấy với tốc độ cao hơn vì như vậy sẽ sinh bọt trong hỗn hợp, làm giảm cường độ và biến dị hình thức bề mặt. Hỗn hợp sau khi trộn cần được để 5 phút để phản ứng và rồi khuấy lại trong vài giây. Hỗn hợp duy trì lỏng khoảng 30 phút nhưng có thể được kéo dài hơn nếu được khuấy lại sau đó. Đổ vật liệu ra sàn và dùng dao phết cao su san lên mặt nền. Nếu bề mặt xuất hiện bóng khí, dùng con lăn mấu lăn để khử hết bọt đó đi. Nếu lớp dày > 10mm, bổ sung cát (cỡ 2,4-4mm) với tỷ lệ lên tới 30%, cho phép lớp **Neofloor®** dày tới 30mm. Khu vực thi công phải được tránh nắng, sương giá và gió. Dụng cụ có thể được rửa sạch bằng nước.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neofloor®

Vữa xi măng rót – Tự chảy phẳng dành cho sàn

Lưu ý

- Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao trong thời gian thi công sẽ kéo dài thời gian khô, và ngược lại.
- Sàn sẽ phải chịu ẩm lâu dài cần được chống thấm bằng vữa quét gốc xi măng **Neopress®** trộn nhũ tương **Revinox®** trước khi đổ **Neofloor®**.
- Không ứng dụng **Neofloor®** trên mặt nền kim loại hoặc gỗ.

Đóng gói

Bao giấy 25kg

Thời hạn sử dụng

12 tháng khi được bảo quản nguyên bao gói ở nơi khô ráo và được che phủ.

An toàn

Kích ứng mắt, da và hệ hô hấp. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động thích hợp. Trường hợp bị dính nhiễm, xả bằng nhiều nước sạch và xin tư vấn y tế. Để xa tầm tay trẻ em.

Vật liệu phụ trợ

Neorep®: Bao giấy 25kg và thùng nhựa 5 kg.

Revinox®: Thùng thiếc 1kg, 5kg và 18kg.

Neopress®: Thùng nhựa 25kg.